

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO: ALTAMURA
FORMATO: 60 x 120
PRODUCTO: GRES PORCELÁNICO
GRUPO: B la

FECHA: 20/11/2017

ENSAYOS	RESULTADOS	
UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	MEDIDAS (%)	CUMPLE CON LA NORMA
UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA	VALOR MEDIO (%)	<0,5 %
UNE-EN-ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	FUERZA DE ROTURA (N)	>1500 N
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm ²)	>40 N/mm ²
UNE-EN ISO 10545-7 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL	CLASIFICACIÓN	PEI 3
UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESULTADO	RESISTE
UNE-EN ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO	RESULTADO	RESISTE
UNE-EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA	RESULTADO	RESISTE
UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA	CLORURO AMÓNICO 100 g/l	A
	HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l	A
	ÁCIDO CLORHÍDRICO 3 %	CUMPLE CON LA NORMA
	ÁCIDO CITRÍCO 100 g/l	
UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS	HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 g/l	
	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO	5
	SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO	5
	ACEITE DE OLIVA	5

OBSERVACIONES:

Vº Bº LABORATORIO:

MYTHAGE CERAMIC, S.L.U.
 Carrer del Toll, 18 Onda 12200 Castellón - ESPAÑA